

# AQUApro Wood VP 8.5 Prem.

Descrizione del prodotto: pavimento impiallacciato

K 289

Edizione: 07.24



## Struttura




- 1 Verniciatura UV a più strati
- 2 superficie impiallacciata ~0,6mm
- 3 AQUApro HDF pannello con sigillatura dei bordi
- 4 Controbilanciatura in legno massello ~0,6mm

\*Pavimento impiallacciato opzionale stampa digitale  
\*Classificazione: Possibile un giunto longitudinale per plancia.

Smusso su tutto il perimetro ~35° / ~0,6mm largh

## Profilo



**Kaindl Loc**  
Profilo longitudinale

**Snap**  
Profilo trasversale

Prove	Simboli1 Flooring	Risultati
Dimensioni pannelli		1383x159x8,5mm
Classe di utilizzo in base ai requisiti delle normative	ENISO 10874 EN 14354	<b>32</b>
Resistenza all'abrasione allegato D	EN 14354	<b>4000 giri</b>
Resistenza all'impatto	EN 14354	<b>EC 3</b>
Contenuto di formaldeide nell'HDF grezzo	EN 120 DIBT-Richtlinie 100	<b>E1</b>
Emissioni di formaldeide	EN 717-1 EN 717-2	< 0,1 ppm < 3,5 mg/h m <sup>2</sup>

Tutti i valori riportati sono indicativi - non si escludono variazioni dovute alla produzione.

Resistenza all'acqua	NALFA surface watertest 01.08.2019		qualitativ ≤ 2 and ≤0,3mm
Contenuto di umidità alla consegna	EN 322		4 - 7%
Dilatazione angolare	EN 14354		< 15%
Adesione dello smalto	EN 14354		≤ Classe 2
Resistenza termica	ISO 8302		0,0780 m <sup>2</sup> .KW
Resistenza allo scivolamento μ	EN 13893		> 0,3
Comportamento al scivolo	EN 1339:2003		≥ 15
Reazione a cambiamenti di umidità: flessione trasversale	EN 14354		max. 0,35 % la larghezza
Resistenza alla delaminazione a secco	EN 14354		≥ 1,0N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla trazione	EN 319		≥ 1,4N
Comportamento al fuoco	EN 13501-1		Dfl-S1
Resistenza all'impronta	EN 1534		≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
Spessore di un elemento	EN 14354		nenn. ≤ ± 0,5 mm
Rettilinearità degli spigoli	EN 14354		≤ 0,30 mm/m
Ortogonalità	EN 14354		≤ 0,20 mm
Differenza di spessore fra gli elementi assemblati	EN 14354		max. ≤ 0,15 mm
Larghezza dello strato superficiale	EN 14354		nenn. ≤ 0,1 mm
Flessione trasversale nella larghezza	EN 14354		media ≤ 0,24 mm max. ≤ 0,32 mm
Apertura tra elementi	EN 14354		≤ 0,20 mm

1)Informazioni al sito [www.floorsymbols.com](http://www.floorsymbols.com)